

NOTICE PRODUIT

Sikafloor®-262 AS N

Résine époxydique autolissante pour revêtement conducteur

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Sikafloor®-262 AS N est une résine époxydique sans solvant, colorée à 2 composants pour revêtement autolissant et conducteur.

Le Sikafloor®- 262 AS N satisfait aux exigences des normes NF EN 13813 « Matériaux de chapes » et NF EN 1504-2 « Systèmes de protection de surface pour béton »

▪ Classement performanciel CSTB

i	p	r	u	a1	a2	b1	b2	s1	s2	s3	s4	s5
2	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor®-262 AS N ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

- Revêtement de protection conducteur, autolissant pour béton et chapes ciment des locaux à fortes sollicitations.
- Recommandé pour la protection des sols industriels fortement sollicités, notamment dans les domaines suivants :
 - Automobile, électronique, pharmaceutique, laboratoire, locaux de stockage
- Particulièrement recommandé pour la protection des sols des locaux contenant des appareillages sensibles notamment dans les domaines suivants :
 - Installations robotisées, hangars d'avions, local batteries
- Particulièrement recommandé pour les locaux exposés à des dangers d'explosion

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Conducteur
- Bonne résistance chimique et mécanique
- Economique
- Facilité de nettoyage
- Étanche aux liquides

AGRÉMENTS / NORMES

Notice Produit

Sikafloor®-262 AS N

Mai 2018, Version 01.01

020811020020000002

- Réaction au feu
 - Classement au feu Européen selon la norme EN 13501-1 : B_{fl}-S1
- Qualité de l'air
 - Emissions dans l'air intérieur – Classification A+ (très faibles émissions)
- Salles Propres
 - Classification ISO Classe 4 (Particules) selon la norme EN ISO 14644-1
 - Classification ISO Classe -8 (COV) selon la norme EN ISO 14644-8

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Résine époxydique	
Conditionnement	Composant A	21 kg
	Composant B	4 kg
	Mélange	25 kg
Aspect / Couleur	Composant A	Liquide coloré
	Composant B	Liquide transparent
	Ral 7032 Ainsi que dans de nombreuses couleurs du nuancier RAL : Nous consulter	
Durée de Conservation	12 mois dans l'emballage d'origine, non ouvert.	
Conditions de Stockage	Stocker à l'abri de l'humidité entre + 5°C et + 30°C.	
Densité	Composant A	~ 1,69 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
	Composant B	~ 1,03 kg/l
	Mélange A+B	~ 1,53 kg/l
	Mélange chargé 1 : 0,3	~ 1,69 kg/l
	Densité (à 23°C)	
Teneur en Matière sèche en Volume	~97%	
Teneur en Matière sèche en Poids	~97%	

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore D	~77 (7 jours / +23°C)	(DIN 53 505)
Résistance à l'Abrasion	~ 100 mg (CS 10/1000/1000) (7 jours / +23°C) (mélange 1/0,3 avec Quartz)	(DIN 53 109)
Résistance en Compression	~ 80 N/mm ² (mélange 1:0,3 avec Quartz) (28 jours / +23°C)	(EN 196-1)
Résistance à la Flexion	~ 40 N/mm ² (mélange 1:0,3 avec Quartz) (28 jours / +23°C)	(EN 196-1)

Adhérence par Traction directe	> 1,5 N/mm ² (rupture dans le béton)	(ISO 4624)
Résistance chimique	Se référer au tableau de résistance chimique	
Résistance thermique	Exposition	Ambiance sèche
	Permanente	+50°C
	Inférieur à 7 jours	+80°C
	Inférieur à 12 h	+100°C
En ambiance humide* tenue à 80°C en courte durée (ex. opération de nettoyage)		
*Sans agression mécanique ou chimique.		
Comportement électrostatique	Résistance à la terre R _G : < 10 ⁶ ohms	(DIN EN 1081)

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Systèmes	<u>Autolissant (maxi 1,5 mm):</u> 1-2 x Sikafloor®-144/160/161 1 X Sikafloor® Earthing Kit 1 x Sikafloor®-220 W Conductive 1 x Sikafloor®-262 AS N + SikaQuartz 0,1 – 0,3 mm
----------	--

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange	Composant A = 84 : Composant B = 16 (en poids)		
Consommation	Revêtement	Produit	Consommation
	Primaire	Sikafloor®-144/160/161	~ 0.3 – 0.5 kg/m ²
	Couche de nivellement	Recommandée	Se référer à la notice du primaire
	Couche conductrice	Sikafloor®-220 W Conductive	0,08-0,1 kg/m ²
	Revêtement autolissant (maxi 1,5 mm)	1 p/p Sikafloor®-262 AS N + SikaQuartz 0,1 – 0,3 mm	Maximum 2,5 Kg/m ² du mélange Rapport liant/sable de quartz variable selon la température 10 – 15 °C: 1:0,1 (2,3 + 0,2 kg/m ²) 15 – 20 °C: 1:0,2 (2,1 + 0,4 kg/m ²) 20 – 30 °C: 1:0,3 (1,9 + 0,6 kg/m ²)
▪ p/p. : part en poids Ce sont des valeurs théoriques qui ne prennent pas en compte un certain nombre d'éléments pouvant les augmenter comme la porosité, la rugosité, les pertes, etc.			
Température de l'Air Ambiant	+10°C min. / +30°C max.		
Humidité relative de l'Air	L'humidité relative doit être inférieure à 80%.		
Point de Rosée	Attention à la condensation Le support doit être à une température de + 3 °C par rapport au point de rosée pour réduire les risques de condensation		
Température du Support	+10°C min. / +30°C max.		
Humidité du Support	< 4% en poids Il ne doit pas y avoir de remontée d'humidité selon la norme ASTM D 4263 (test du polyane).		

Durée Pratique d'Utilisation

Températures

+10°C

+20°C

+30°C

DPU

~ 40 minutes

~ 25 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d'Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparé augmentent.

Vitesse de Durcissement

Avant application du Sikafloor®-262 AS N sur le Sikafloor®-220 W conductrice :

Température	Minimum	Maximum
+10°C	26 heures	7 jours
+20°C	17 heures	5 jours
+30°C	12 heures	4 jours

Délai de durcissement :

Température	Trafic piétonnier	Trafic léger	Durcissement complet
+ 10°C	~ 30 heures	~ 5 jours	~ 10 jours
+ 20°C	~ 24 heures	~ 3 jours	~ 7 jours
+ 30°C	~ 16 heures	~ 2 jours	~ 5 jours

Ces données ne sont qu'indicatives car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relative notamment).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Qualité du support

Le support doit posséder les résistances mécaniques minimales suivantes :

- Cohésion d'au moins 1,5 MPa en traction directe,
- Résistance à la compression d'au moins 25 MPa

Préparation de surface

Le support doit être propre, sain, sec et avoir subi une préparation mécanique par grenaillage ou rabotage permettant d'obtenir un état de surface rugueux et débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, exempt de trace d'huile, de laitance, de graisse, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.

En cas de doute, appliquer au préalable une surface test.

- Une aspiration soignée sera réalisée après la préparation de surface.
- Les bétons et mortiers doivent avoir au moins 28 jours d'âge.

Les défauts du support tel que nids de poule, trous ou défauts de planéité seront traités au préalable avec les produits adaptés de nos gammes Sikafloor®, Sikadur® ou SikaGard®.

Les aspérités seront traitées par ponçage.

MÉLANGE

Réhomogénéiser mécaniquement le composant A, ajouter le composant B.

Malaxer le mélange A + B avec un agitateur mécanique pendant 2 minutes

Puis incorporer le sable de quartz et poursuivre le malaxage durant 2 minutes.

Verser ensuite le produit dans un second récipient et reprendre le malaxage pendant quelques instants.

Le produit est prêt à appliquer dès la fin du malaxage. Pour réduire au maximum l'entraînement d'air pendant le malaxage, il est conseillé de réaliser cette opération à faible vitesse de rotation (env.300 tours minute) en veillant à garder l'agitateur en fond de seau pendant sa rotation

APPLICATION

Vérifier au préalable l'humidité du support, l'humidité relative, les températures ambiante, des produits et du support ainsi que le point de rosée.

Si l'humidité du support est > 4%, le système Sikafloor®-EpoCem® peut être utilisé pour former une barrière de remontée d'humidité temporaire.

Les défauts du support doivent être traités au préalable. Se référer à la fiche technique du primaire.

Il est important de travailler sur des supports parfaitement plans. Des épaisseurs de couche irrégulières de Sikafloor®-262 AS N ont une influence négative sur la conductivité.

Mise en place des points de mise à la terre

Se reporter au chapitre « Notes sur l'application/limites »

Application de la couche conductrice

Se référer à la notice technique du Sikafloor®-220 W conductrice

Revêtement autolissant

Étaler le mélange d'une manière uniforme à l'aide d'un peigne cranté, puis passer immédiatement le rouleau débulleur en passes croisées sur la résine encore fraîche.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils se nettoient avec le DILUANT C immédiatement après l'emploi. A l'état durci, le produit ne peut être éliminé que par voie mécanique.

Notice Produit

Sikafloor®-262 AS N

Mai 2018, Version 01.01

020811020020000002

MAINTENANCE

Pour maintenir durablement l'aspect esthétique initial du revêtement, toutes souillures doivent être systématiquement et immédiatement éliminées. Un entretien régulier par aspiration et nettoyage à la mono brosse ou à l'auto laveuse est recommandé. Utiliser des détergents appropriés.

LIMITATIONS

- La mise en oeuvre de ces produits est strictement réservée à des applicateurs professionnels.
- Les supports ne devront pas présenter de sous pression d'eau ou de condensation durant l'application et la polymérisation du Sikafloor®-262 AS N.
- Protéger le Sikafloor®-262 AS N de tout contact avec de l'humidité, de la condensation et de l'eau pendant 24 heures.
- Le mauvais traitement des défauts du support réduira la durée de vie du revêtement.
- Ne pas saupoudrer le primaire à refus.
- Attention aux échanges gazeux pouvant être provoqués par un réchauffement du support avant la polymérisation totale qui risqué d'entraîner un phénomène de bullage. Il est recommandé de travailler par température descendante
- Pour ne pas avoir de différence de couleur, il est nécessaire d'utiliser un seul numéro de lot pour chaque chantier.
- Sous certaines conditions, l'utilisation de chauffage au sol provoquera des modifications d'aspect du revêtement.
- Pendant l'application éviter l'emploi de système de chauffage utilisant des combustibles fossiles qui produisent de grandes quantités de vapeur d'eau, de CO₂ et de H₂O, ce qui peut affecter la bonne polymérisation et l'adhérence de la résine.
- Une exposition prolongée du revêtement aux rayons ultraviolets peut altérer sa couleur ou son aspect, sans toutefois nuire à ses performances mécaniques.
- La présence de fibres de carbone peut induire des différences de teinte par rapport au nuancier RAL. Le sable de quartz peut également engendrer des différences de couleur par rapport au nuancier RAL notamment pour les coloris clairs.
- Une épaisseur trop importante du Sikafloor®-262 AS N aura pour effet d'augmenter la résistance du revêtement.
- Avant l'application d'un revêtement conducteur Sikafloor®, il est nécessaire d'appliquer une surface de référence. Celle-ci doit être acceptée par le client.
- Le résultat souhaité et les méthodes de mesures doivent être indiqués dans les spécifications. Effectuer le nombre de mesures selon le tableau ci-après:

Surface de référence	Nombres de mesures
< 10 m ²	6 mesures
< 100 m ²	10-20 mesures
< 1000 m ²	50 mesures
< 5000 m ²	100 mesures

Les points mesurés doivent être situés à une distance minimale de 50 cm les uns des autres. Si les valeurs mesurées sont plus basses ou plus élevées que les valeurs exigées, il sera nécessaire d'effectuer d'autres mesures dans un périmètre de 30 cm du point ayant donné les résultats insuffisants.

- Les résultats des mesures du système structuré peuvent varier en fonction du profil du revêtement.
- Points de mise à la terre

Si le système Sikafloor® Earthing Kit est utilisé, les instructions de pose doivent être suivies scrupuleusement. Chaque point de connection « Earthing Kit » peut conduire une surface d'environ 300 m². Nettoyer scrupuleusement les Sikafloor® Earthing Kit. S'assurer que toutes les zones du sol se trouvent à une distance maximale de 10 mètres d'un Sikafloor® Earthing Kit. Si, selon la configuration du local, certains points se trouvent à plus de 10 mètres d'un Sikafloor® Earthing Kit, il sera réalisé un pontage à l'aide de bande de cuivre. Le Sikafloor® Earthing Kit doit être relié à la terre par un électricien suivant les réglementations en vigueur.

Nombre de points de mise à terre:

Au minimum 2 mises à terre par local. Le nombre optimal est basé sur les conditions locales et devrait faire l'objet d'un protocole.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des pro-

duits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe IIA / j type PS) est de 500 g/l (/2010) de produit prêt à l'emploi. La teneur maximale en COV du Sikafloor®-262 AS N est < 500 g/l de produit prêt à l'emploi.

*Composés Organiques Volatils

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Sikafloor®-262 AS N
Mai 2018, Version 01.01
020811020020000002

Sikafloor-262ASN-fr-FR-(05-2018)-1-1.pdf